



LOC680
LOC638



LOC7070

Type	材質	顏色
LOC638	嫌氣性樹脂	綠
LOC680		

品號	容量 (mℓ)	黏度 (mPa·s)	使用溫度 範圍(°C)	抗剪強度 kg/cm ²	最大黏著間隙		硬化時間(hr)		硬化方法	庫存
					推薦間隙	活性面	不活性面			
LOC680	50	1250	-55 ~ 150	280	單邊 0.15	1 ~ 4	3 ~ 8	室溫	·	
LOC638	250				單邊 0.02 ~ 0.03					

Sp. 特長

- 適用於導套DTT、PHTD、PHTG、PHGY、PHTY、LRB、LRA、BGA、BGB、LBB、LBA……等或螺絲的接著

訂貨： - 交期：

- LOC680 - 50
- LOC680 - 250
- LOC638 - 50
- LOC638 - 250

Wa. 注意

- 活性面包括鋼、銅合金、鋁合金……等
- 不活性面包括不銹鋼、鋅、熱硬化塑膠、電鍍面……等
- 接著前接著面必須脫脂清洗處理

品號	備註	容量 (mℓ)	庫存
LOC7070	清潔劑	425	·

Sp. 特長

- 不含破壞臭氧層化合物，用於接著前的表面清潔
- 可去除零件上的油脂，機油及污物，揮發快
- 可適用於LOCTITE接著前之去除油污處理

訂貨： 交期：

LOC7070

Wa. 注意

- 將噴霧劑噴在零件上
- 靜置待乾或以清潔布拭乾